

BetonFIP RASANTE AS 2K

Malta cementizia, tixotropica, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, a granulometria media, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, studiata per rasare strutture in calcestruzzo leggermente degradate.



A COSA SERVE

BetonFIP RASANTE AS 2K è stato progettato e formulato per ripristinare spessori corticali di strutture in calcestruzzo superficialmente degradate aumentandone la durabilità.

Può essere utilizzato anche per correggere leggere imperfezioni realizzative quali vaiolature dovute a bolle d'aria venute in superficie durante le fasi di getto, vespai causati da cattiva compattazione del calcestruzzo, mancanza di planarità, assenza di copriferro.

BetonFIP RASANTE AS 2K va applicato in spessori da 4 a 20 mm, con cazzuola o spatola, con macchine intonacatrici a pistone od a coclea. Non devono essere utilizzate intonacatrici a ciclo continuo.

Il supporto deve essere leggermente irruvidito mediante sabbiatura o con acqua in pressione ≥ 400 bar.

La speciale formulazione aumenta la durabilità della struttura grazie alla elevata resistenza agli agenti aggressivi dell'ambiente come cloruri, solfati, anidride carbonica etc..

COSA È

BetonFIP RASANTE AS 2K è una malta cementizia, a granulometria media, tixotropica, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, contenente fibre in poliaccrilonitrile ed un inibitore di corrosione.

L'aderenza al supporto è garantita dall'alta capacità adesiva del polimero contenuto nella malta.

BetonFIP RASANTE AS 2K ha la marcatura CE, è in classe di resistenza R3 ed è prodotto con sistema di accreditamento 2+ (certificato n. 1305-CPR-1156), soddisfa i requisiti ed i limiti di accettazione della normativa UNI EN 1504 parte 3.



REQUISITI E PRESTAZIONI

I principali requisiti e prestazioni che identificano **BetonFIP RASANTE AS 2K** sono:

- **Elevata aderenza**, contribuisce ad ottenere la monoliticità a lungo termine con la struttura originaria;
- **Ottima resistenza alla fessurazione**, è requisito fondamentale per garantire durabilità all'intervento, non creando facili vie d'ingresso agli agenti aggressivi ambientali. Tale resistenza è ottenuta combattendo la fessurazione da ritiro plastico, grazie alla presenza nel prodotto di specifiche fibre in poliacrilonitrile;
- **Ottima resistenza ai cicli di gelo-disgelo**, aumenta la durabilità dell'intervento alle strutture in calcestruzzo esposte frequentemente alle basse temperature;
- **Ottima resistenza agli agenti aggressivi dell'ambiente**, la durabilità viene garantita grazie all'elevatissima impermeabilità che impedisce l'ingresso di acqua, cloruri, solfati e anidride carbonica all'interno della struttura;
- **Elevate resistenze meccaniche**, per interventi di ripristino e riparazione è importante avere resistenze elevate alle brevi stagionature sia per operare sotto traffico (vibrazioni ecc,) sia per rendere veloce la messa in esercizio;

Le prestazioni che caratterizzano **BetonFIP RASANTE AS 2K** sono riportate nella seguente tabella:

Normativa di riferimento	Prestazioni
Bleeding, UNI 8998	Assente
Resistenza a compressione, UNI EN 12190	1 giorno \geq 20 MPa 7 giorni \geq 27 MPa 28 giorni \geq 38 MPa
Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196-1	1 giorno \geq 2 MPa 7 giorni \geq 5 MPa 28 giorni \geq 7 MPa
Modulo elastico, UNI EN 13412	14.000 ÷ 18.000 MPa
Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542	\geq 2 MPa
Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo disgelo secondo UNI EN 13687/1. Include UNI EN 13687/2 e UNI EN 13687/4	\geq 2 MPa
Resistenza al taglio, UNI EN 12615	\geq 6 MPa
Resistenza alla carbonatazione, UNI EN 13295	Prova superata
Porosità capillare, UNI EN 13057	\leq 0,5 kg x m ⁻² x h ^{-0,5}
Resistenza alla permeazione dell'acqua in pressione diretta, UNI EN 12390/8	\leq 15 mm
Reazione al fuoco UNI EN 1504-3 art. 5.5	Classe E

* Le prestazioni indicate in tabella si riferiscono ad una consistenza di 180 - 190 mm, secondo UNI EN 13395/1.



CONSUMO

Occorrono 2,05 kg/m² per 1 mm di spessore, di **BetonFIP RASANTE AS 2K** (componente A in polvere) + **BetonFIP POLIMER** (componente B liquido).

PROPORZIONI DEI COMPONENTI A E B

Il dosaggio di **BetonFIP POLIMER** è di circa 4,8-5,2 kg (19-21%) per ogni sacco di **BetonFIP RASANTE AS 2K**, in funzione della tipologia dell'intervento e della temperatura e delle modalità applicative.

Ogni 5 sacchi di **BetonFIP RASANTE AS 2K** (componente A in polvere) occorre circa 1 tanica da 25 kg di **BetonFIP POLIMER** (componente B liquido).

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

BetonFIP RASANTE AS 2K (componente A in polvere) è disponibile in sacchi da 25 kg.

BetonFIP POLIMER (componente B liquido) è disponibile in taniche da 25 kg.

BetonFIP RASANTE AS 2K e **BetonFIP POLIMER** deve essere conservato al coperto ed in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C, vita utile 12 mesi.

COME REALIZZARE L'INTERVENTO

1. Preparazione del supporto

La ruvidità del supporto migliora l'aderenza del **BetonFIP RASANTE AS 2K**, la malta aderisce anche a supporti solamente sabbiati od irruviditi con acqua in pressione ≥ 400 bar. Il supporto deve risultare perfettamente integro e pulito.

2. Asportazione della ruggine dalle armature

L'eventuale ruggine ancora presente sulle armature portate in superficie nella fase di preparazione del supporto dovrà essere eliminata mediante sabbiatura o spazzolatura meccanica, le armature così preparate potranno essere protette con **BetonFIP PASSIVANTE**.

3. Pulizia del supporto

Poco prima dell'applicazione di **BetonFIP RASANTE AS 2K** è indispensabile pulire con aria compressa o idrolavaggio a pressione il calcestruzzo di supporto per asportare polvere ed eventuali altri residui. Per supporti particolarmente assorbenti si consiglia di saturare la superficie, subito prima dell'applicazione, per evitare che sottraggano il componente B liquido all'impasto, limitandone l'aderenza.

4. Miscelazione

Prima di iniziare la miscelazione di **BetonFIP RASANTE AS 2K** assicurarsi che la temperatura ambientale sia compresa tra +5 e +35°C, in presenza di temperature inferiori o superiori non eseguire l'applicazione.

Quando le temperature sono basse, intorno cioè a +5/+10°C, si deve tener presente che lo sviluppo delle resistenze meccaniche sarà più lento. Sarà opportuno, quindi, pulire il supporto con acqua riscaldata ed effettuare l'applicazione nelle ore centrali della giornata. Quando invece l'applicazione avviene a temperature elevate, intorno cioè a +30/+35°C, si consiglia di mantenere i sacchi e le taniche di **BetonFIP RASANTE AS 2K** al riparo dal sole e di effettuare l'applicazione nelle ore più fresche della giornata. Prima di iniziare la miscelazione si deve provvedere ad eliminare l'eventuale acqua libera, rimasta dall'operazione di lavaggio del supporto. La parte in polvere (componente A in sacco) di **BetonFIP RASANTE AS 2K** va miscelata nella giusta proporzione con il polimero liquido **BetonFIP POLIMER** (componente B in tanica) senza mai aggiungere acqua. La miscelazione di **BetonFIP RASANTE AS 2K** può essere eseguita in betoniera a bicchiere avendo cura di utilizzare l'intero contenuto dei sacchi. Per piccole quantità, comunque mai minori di sacchi completi, si utilizzerà un mescolatore elettrico a frusta a bassa velocità. Ogni sacco di **BetonFIP RASANTE AS 2K** va miscelato con 4,8 a 5,2 kg (19-21%) di **BetonFIP POLIMER** in funzione della tipologia dell'intervento e della temperatura e delle modalità applicative. Si consiglia di aggiungere in betoniera prima i 2/3 del totale del componente liquido **BetonFIP POLIMER**, caricare poi i sacchi di **BetonFIP RASANTE AS 2K** che si devono miscelare con la betoniera in movimento e, dopo aver avuto una prima omogeneizzazione dell'impasto, aggiungere il rimanente quantitativo di polimero liquido. Non si deve mai aggiungere acqua. Il tempo di miscelazione è pari a 4-5 minuti, questo consente a tutti i costituenti del prodotto di interagire in modo da garantire un impasto omogeneo e privo di grumi.

5. Posa in opera

BetonFIP RASANTE AS 2K va applicato a spessori da 4 a 20 mm a mano, utilizzando la cazzuola o una spatola che consente di controllare lo spessore da applicare, oppure a spruzzo utilizzando macchine a pistone o a coclea. Non è possibile utilizzare intonacatrici a ciclo continuo. Il polimero BetonFIP POLIMER deve essere sempre dosato correttamente utilizzando anche semplici secchi graduati. **BetonFIP RASANTE AS 2K**, grazie alla sua ottima reologia ed al mantenimento della lavorabilità, può essere pompato nel tubo della macchina spruzzatrice anche per notevoli distanze prima di arrivare all'ugello di spruzzo. Per un efficiente funzionamento della macchina intonacatrice è necessario porre particolare attenzione alla sua pulizia, a quella degli ugelli e dei tubi di pompaggio.

6. Frattazzatura

Poco dopo aver terminato la fase di applicazione, **BetonFIP RASANTE AS 2K** deve essere reso planare e successivamente lisciato con un frattazzo di plastica. Appena il prodotto ha iniziato ad assumere una consistenza "gommosa" tale che permetta di lasciare sulla superficie una impronta con un dito, si deve procedere alla frattazzatura della superficie utilizzando un frattazzo di spugna.

Questa operazione consente di prevenire la formazione di cavillature dovute alla prima evaporazione dell'acqua d'impasto

7. Stagionatura

Si consiglia di effettuare sempre una stagionatura umida nebulizzando acqua in superficie o in alternativa applicare lo stagionante **BetonFIP STAGIONANTE** che non crea film di distacco ad eventuali applicazioni successive.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute nella presente scheda ed i consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti Licata SpA - FIP chemicals sono idonei per l'uso e gli scopi che si prefigge e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento in conformità alle leggi e i regolamenti in vigore. Licata SpA - FIP chemicals si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni del prodotto oggetto della presente scheda in qualsiasi momento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto. Si invita il Cliente a contattare preventivamente il nostro Servizio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

