

ETERICA BETONCINO

Caratteristiche del prodotto

ASPETTO/COLORE:

Polvere bianca

GRANULOMETRIA:

< 1 mm

RESA E CONSUMI:

1,5 kg/m² medi per il ciclo di 2 applicazioni

ACQUA D'IMPASTO:

36% ca.

TEMPO DI LAVORABILITÀ DELL'IMPASTO:

4 ore circa a +20 °C e 70% di U.R.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

Tra +5 °C e +30 °C

CONSERVAZIONE:

12 mesi in luogo asciutto e al riparo dall'umidità nelle confezioni originali ed integre

CONFEZIONI:

Secchiello da 15 kg – Kit standard per 10 m² di superficie

Dati Tecnici

**MASSA VOLUMICA DELLA MALTA INDURITA
ESSICCATA UNI EN 1015-10:**

1.300 kg/m³

PH DELL'IMPASTO:

≈ 12

**RESISTENZA A COMPRESSIONE UNI EN 1015 -11
> 30 N/mm²**

RESISTENZA ALLA FLESSIONE:

> 10 N/mm²

ADESIONE AL CALCESTRUZZO:

> 2 N/mm²

SPESSORE DI APPLICAZIONE:

1 mm massimo per mano

COMPORAMENTO AI CICLI GELO E DISGELO:

Nessuna lesione, sfogliamento, degrado o danno

CONDUCIBILITÀ TERMICA UNI EN 1745:2002 $\lambda_{10 \text{ dry}}$:

0,38 W/mK

CAPACITÀ TERMICA UNI EN 1745:2002:

1 kJ/kg K

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1:2002:

Classe A1 (incombustibile)

NOCIVITÀ SECONDO CEE 88/379:

No

