

ETERICA FONDO

Caratteristiche del prodotto

ASPETTO/COLORE:
Polvere bianca

GRANULOMETRIA:
< 1 mm

RESA E CONSUMI:
1,8 kg/m² medi per ogni applicazione

ACQUA D'IMPASTO:
32% ca.

TEMPO DI LAVORABILITÀ DELL'IMPASTO:
4 ore circa a +20 °C e 70% di U.R.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
Tra +5 °C e +30 °C

CONSERVAZIONE:
2 mesi in luogo asciutto e al riparo dall'umidità nelle confezioni originali e integre

CONFEZIONI:
Secchiello da kg 18 – kit standard per 10 m² di superficie

Dati Tecnici

**MASSA VOLUMICA DELLA MALTA INDURITA
ESSICCATA UNI EN 1015-10:**
1.300 kg/m³

PH DELL'IMPASTO:
≈ 12

RESISTENZA A COMPRESSIONE UNI EN 1015 -11
> 30 N/mm²

RESISTENZA ALLA FLESSIONE:
> 10 N/mm²

ADESIONE AL CALCESTRUZZO:
> 2 N/mm²

SPESSORE DI APPLICAZIONE:
1 - 2 mm massimo per mano

COMPORTEMENTO AI CICLI GELO E DISGELO:
Nessuna lesione, sfogliamento, degrado o danno

CONDUCIBILITÀ TERMICA UNI EN 1745:2002 $\lambda_{10 \text{ dry}}$:
0,38 W/mK

CAPACITÀ TERMICA UNI EN 1745:2002:
1 kJ/kg K

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1:2002:
Classe A1 (incombustibile)

NOCIVITÀ SECONDO CEE 88/379:
No

